

Produktdatenblatt

Trinidad Lucofin Compound (TLC 50/50)

Trinidad TLC 50/50 (TLC 50/50) besteht zu 50 M.-% aus fein gemahlenem Trinidad Naturasphalt + Polymeren und zu 50 M.-% aus Kalksteinmehl. Daraus errechnet sich die folgende Zusammensetzung des TLC 50/50:

Produktform		Pulver
Lieferformen		PE-Säcke à 15 kg *, Big Bags
TE-Bitumen (inkl. Polymere)	M.-%	i. M. 28,0
TE-Füller	M.-%	i. M. 22,0
Kalksteinmehl	M.-%	i. M. 50,0

* andere Gebindegröße auf Anfrage lieferbar

TLC 50/50: Anteile im Mischgut

Mischgutart	empf. Anteile*	TE-Bitumen**	TE-Füller**
SMA	2,1 M.-%	0,59 M.-%	1,51 M.-%
AC B	1,5 M.-%	0,42 M.-%	1,08 M.-%
AC D	2,0 M.-%	0,56 M.-%	1,44 M.-%
PA 11 PA 8	2,1 M.-%	0,59 M.-%	1,51 M.-%

* Regelfall – für außergewöhnliche Problemstellungen lassen sich durch weitere Variationen von Basisbitumenviskosität und TLC 50/50-Anteil anforderungsgerechte Lösungen erstellen

**TLC 50/50 Stoffanteile, die bei der Kalkulation und Zusammensetzung des Mischguts zu beachten sind