

Ausschreibungsempfehlungen Gussasphalt mit viskositätssenkendem Zusatz für hohe und normale Beanspruchungen

.. m<sup>2</sup>

Schutzschicht aus Gussasphalt MA 11 S für normale und besondere Beanspruchungen herstellen. Einbau erfolgt auf der Dichtungsschicht.  
Mischgut gemäß TL Asphalt–StB 07 und ZTV Asphalt–StB 07 unter Zusatz von Naturasphalt liefern und einbauen.

Einbautemperatur: max. 230 °C

Schichtdicke: ... cm

**Bindemittel: 30/45 + 2,2 M.-% TE NV**

Der Anteil des Zusatzes TE NV bezogen auf das Mischgut.

SZ<sub>18</sub>

.. m<sup>2</sup>

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S für normale und besondere Beanspruchungen herstellen.  
Mischgut gemäß TL Asphalt–StB 07 und ZTV Asphalt–StB 07 unter Zusatz von Naturasphalt liefern und einbauen.

Einbautemperatur: max. 230 °C

Schichtdicke: 3,5 - 4,0 cm

**Bindemittel: 30/45 + 2,2 M.-% TE NV**

Der Anteil des Zusatzes TE NV bezogen auf das Mischgut.

SZ<sub>18</sub>

PSV (51)